

# Revestimento fino Skim Coat Precon



## DESCRIÇÃO

O REVESTIMENTO FINO SKIM COAT PRECON é uma argamassa regularizadora industrializada, de altíssima qualidade, fabricada com matérias-primas selecionadas.

## INDICAÇÃO

Ideal para uso interno e externo, bastando apenas adicionar água. É recomendada para revestimentos finos de paredes e tetos internos e externos.

Este produto, altamente prático, substitui reboco, emboço, gesso e massa corrida.

## COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, agregados minerais selecionados, polímeros selecionados e aditivos especiais não tóxicos.

## TEMPERATURA DE TRABALHO PARA APLICAÇÃO

Do ambiente: 5° a 35°C.

Da base: 5° a 27°C.

Rendimento Aproximado (kg/m <sup>2</sup> )*		
Bloco Cerâmico	Bloco de Concreto	Bloco de Concreto Celular Autoclavado
6,2	4,0	4,2

\*O consumo da argamassa pode variar de acordo com a espessura de aplicação e a base.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência de aderência: **≥ 0,5 MPa.**

Densidade de massa no estado fresco = 1600 a 2000 kg/m<sup>3</sup>

Resistência à tração na flexão, 28 dias, 2,0 a 3,5 MPa

Resistência à compressão, 28 dias, 5,5 a 9,0 MPa

Retenção de água = 95% a 100%

Teor de ar incorporado = 15% a 18 %

Classificação NBR 13281: P5, R4, D4, U6

## COR

Branco e cinza.

## BASES INDICADAS

Emboço sarrafeado ou desempenado rústico com um tempo de cura mínimo de 14 dias.

Paredes de concreto, blocos de concreto celular autoclavado, blocos de concreto ou tijolos cerâmicos.

A superfície a ser revestida deverá estar isenta de poeira, óleo, gordura, tinta e outros materiais estranhos.

## PREPARO

Verifique se você está com todas as ferramentas de trabalho e a base já está preparada. Promova a mistura num recipiente estanque e limpo, protegido de sol, vento e chuva.

Adicione a quantidade de água descrita na tabela abaixo para cada saco de 20 kg do REVESTIMENTO FINO SKIM COAT PRECON, devendo a mistura apresentar uma consistência pastosa e firme sem grumos ou material seco.

Volume de água			
Skim Coat Branco		Skim Coat Cinza	
%	Litros	%	Litros
30	6,0	32	6,4
Faixa de variação			
Skim Coat Branco		Skim Coat Cinza	
%	Litros	%	Litros
± 5	5,7 a 6,3	± 5	6,1 a 6,7

Nota: Não adicionar mais água.

**Ativação da mistura:** Para promover uma melhor ação dos aditivos da mistura sugere-se deixar a argamassa, já homogeneizada, em repouso por 10 minutos, bastando remisturar antes do uso.

**Tempo para utilização:** Deve ser utilizada no prazo máximo de 2 horas e 30 minutos, contadas a partir do início da mistura. É recomendada a colocação de um pano úmido sobre o recipiente para contribuir com o tempo de utilização.

### **APLICAÇÃO**

Umedecer o substrato de forma homogênea.

Aplique, com desempenadeira de boa qualidade, uma camada de **3 a 5 mm** e regularize antes de puxar completamente.

Faça o acabamento com a argamassa ainda fresca, regularizando a superfície.

### **EMBALAGEM**

Sacos de 20 kg.

### **VALIDADE**

240 (duzentos e quarenta) dias a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de estocagem.

### **CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM**

Pilhas de até 1,5 m em local protegido, arejado e seco sobre estrado.

### **PRECAUÇÕES**

Os produtos de cimento recém misturados podem causar irritação e lesões na pele. Evite contato com a pele sempre que seja possível e lave as partes expostas rapidamente com água.

Se o produto penetrar nos olhos, lave rapidamente com água. O uso de máscaras de pó, proteções para os olhos e luvas de borracha são recomendadas quando estiver usando este produto.

### **ATENÇÃO**

Utilize equipamentos de proteção, como óculos e luvas de borracha.

Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância e procure orientação médica.

Em caso de ingestão, procure imediatamente orientação médica.